SOUDAL

Tehniskās informācijas lapa

DRAIN & PIPE FOAM
MONTĀZAS PUTAS CAURULĒM

Datums: 22/03/13 **Lapaspuse: 1 no 2**

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Poliuretāns
Konsistence	Stabilas putas
Cietēšanas process	Mitruma iedarbībā
Virsējās plēves izveidošanās* (20°C / 65%)	8 min.
Izžūšanas laiks* (20°C/ 65%)	20 – 25 min.
Sacietēšanas laiks* (20°C/ 65%)	2 stundaS 30 mm
Izejošais daudzums	Brīvi izplešoties 1 litrs veido 45 litrus sacietējušu putu (pie +20ºC/60%)
Vēlāka izplešanās pēc sacietēšanas	Nav
Saraušanās	Nav
Putu struktūra	70 – 80% aizvērtu poru
Blīvums	~ 25 kg/m³ (pēc pilnīgas sacietēšanas)
Temperatūras noturība	- 40ºC līdz +90ºC
Svaigu putu raksturs	Tiksotropas
Ugunsnoturības klase (DIN 4102 / 1)	B3
Termiskās izolācijas koeficients (DIN 52612)	0.033 W/mK
Nobīdes izturība (DIN 53427)	0.15 N/mm²
Spiedes izturība (DIN 53421)	0.4 N/mm²
Lieces izturība (DIN 53423)	0.7 N/mm²
Ūdens spiediena noturība	0.5 BAR
Gāzu caurlaidība (DIN 53429)	70 g/m² 24 stundas
Ūdens absorbcija (DIN 53429)	0.4% tilpuma

** Atkarīgs no apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, temperatūras, mitruma, pamatnes u.c.*

Apraksts

Lietošanai gatavas, vienkomponenta, poliuretāna montāžas putas aerosola balonā, kas izplešas reaģējot ar apkārtējo vidi
Gāze "propellants" nesatur freonu tādēļ ir pilnīgi nekaitīga atmosfēras ozona slānim

Raksturojums:

- Lieliska liptspēja ar visiem materiāliem, izņemot teflonu (PTFE), polietilēnu (PE) un polipropilēnu (PP)
- Izturīgas pret degvielu, eļļām, ūdeni, kā arī pret baktērijām un skābēm, kas sastopamas augsnē
- Var krāsot un špaktelēt
- Saglabā ūdens noturību pie spiediena līdz 0.5 BAR

SIA Soudal
Tel.: +371 67296536
Ozolu 28
Fax: +371 67296537
soudal@soudal.lv
Jaumnārupe LV-2166
www.soudal.lv

DRAIN & PIPE FOAM
MONTĀZAS PUTAS CAURULĒM

- Sacietējot paliek stabila forma (nesaraujas un neizplēšas)

Pielietošana:
- Tukšumu aizpildīšanai
- Dzelzbetona aku un kanalizācijas cauruļu un gredzenu savienošanai un hermetizācijai
- Kanalizācijas cauruļu un ūdens vadu hermetizācijai un siltināšanai
- Universāls mitruma hermētiķis

Krāsa un iepakojums:
Krāsa: šampanietis
Iepakojums: aerosola baloni 750 ml (netto)

Derīguma termiņš:
12 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā

Virsmas:
Visu materiālu virsmas (izņemot polietilēnu PE, polipropilēnu PP, teflonu PTFE)
Prasības virsmām: tīras, bez putekļiem, attaukotas

Uzklāšana:
- Balonu pirms lietošanas intensīvi sakratīt 20 sek., savienot trubiņu ar ventili un izlaist putas nospiežot palaidēju, turot balonu apgrieztā veidā ar apakšu uz augšu
- Pirms uzklāšanas virsmas nedaudz samitrināt
- Aizpildīt spaugas ~ par 40%, jo turpināsies putu izplešanās
- Darba laikā periodiski turpiniet balona sakratīšanu
- Ja nepieciešama vēl vienas kārtas uzklāšana – atkārtojiet samitrināšanu
- Apkārtējās vides, darba temperatūra: +5ºC līdz +30ºC (rekomendējamā temp. +20ºC līdz +25ºC, pie relat. gaisa mitruma 65%)
- Attīrīšana: ar SOUDAL FOAM CLEANER pirms putu sacietēšanas

Drošības noteikumi:
Ievērojiet parastos darba drošības noteikumus
Sacietējušas putas noņemt tikai mehāniski
Nededzināt!

Piezīme:
Neaiztikt nesacietējušas putas. Sacietējušas putas nepieciešams aizsargāt no tieša UV starojuma, nokrāsojot tās vai pārklājot ar hermētiķi (piem., silikonu, poliuretānu, hibrīda polimēru vai akrilu)