Assembly Paste

Revīzijas datums: 18/10/2022

Specifikācija

Bāze	Sintētiskā daudzfunkcionālā EP smērviela
Konsistence	Stabila pasta
Viskozitāte	80 cSt 40 °C temperatūrā
Nomešanas punkts	> 300°C
Temperatūras izturība**	-55 °C → 180 °C
Lietošanas temperatūra	5 °C → 30 °C

* Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida. ** Šī informācija attiecas uz pilnībā polimerizējušos produktu.

Produkta apraksts

Assembly Paste ir īpaši izstrādāta profesionāla montāžas pasta kustīgām daļām, piemēram, gultņiem, austiņām un apakšējam kronšteinam.

Īpašības

- Samazina berzi kustīgajās daļās
- Atvieglo montāžu un demontāžu.
- Izturīgs pret rūsu un koroziju
- Novērš plaisāšanu un čīkstēšanu.
- Samazina berzi un nodilumu
- Nesatur smagos metālus.
- Ūdeni atgrūdošs

Pielietojums

- Piemērots kustīgo daļu, piemēram, gultņu, austiņu un apakšējā kronšteina, montāžai.

Iepakojums

Krāsa: gaiši brūns
Iepakojums: 200 ml

Derīguma termiņš

2 gadi neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā uzglabāšanas vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C.

Substrāti

Daba: stingrs, tīrs, sauss, bez putekļiem un taukiem.

Lietošanas metode

Lietošanas metode: Notīriet un attaukojiet detaļas iepriekš. Uzklājiet pietiekami daudz Assembly Paste. Noslaukiet lieko produktu ar drānu.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu.
Bīstami! Ievērojiet piesardzības pasākumus lietošanai.

Piezīmes

- Assembly Paste uzklāšanas laikā izvairieties no putekļu un citu piemaisījumu iekļūšanas.

Atbildība

Šīs tehnisko datu lapas saturs ir testu, uzraudzības un pieredzes rezultāts. Tam ir vispārīgs raksturs, un tas neuzliek nekādu atbildību. Lietotāja pienākums ir ar pārbaudēm noteikt, vai produkts ir piemērots paredzētajam mērķim.

Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.