Soudafoam Genius Gun Winter -10°C

Datums: 15/04/23

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Poliuretāns
Konsistence	Stabilas putas
Cietēšanas process	Mitruma iedarbībā
Virsējās plēves izveidošanās* (20°C / 65%)	10 min.
Izžūšanas laiks* (20°C/ 65%)	20 – 25 min.
Sacietēšanas laiks (20°C/ 65%)	1,5 stundas 30 mm
Izejošais daudzums	Brīvi izplešoties 1 litrs veido 35 - 40 litrus sacietējušu putu
Vēlāka izplešanās pēc sacietēšanas	Nav
Saraušanās	Nav
Putu struktūra	70 – 80% aizvērtu poru
Blīvums	~ 25 kg/m³ (pēc pilnīgas sacietēšanas)
Temperatūras noturība	- 40°C līdz +90°C
Svaigu putu raksturs	Tiksotropas
Ugunsnoturības klase (DIN 4102 / 1)	B3
Termiskās izolācijas koeficients (DIN 52612)	0.033 W/mK
Nobīdes izturība (DIN 53427)	0.17 N/mm²
Spiedes izturība (DIN 53421)	0.3 N/mm²
Lieces izturība (DIN 53423)	0.7 N/mm²
Ūdens absorbcija (DIN 53429)	1% tilpuma

** Atkarīgs no apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, temperatūras, mitruma, pamatnes u.c.*

Apraksts
Lietošanai gatavas, vienkomponenta, poliuretāna montāžas putas aerosola balonā, kas izplešas reaģējot ar apkārtējo vidi. Gāze "propellants" nesatur freonu tādēļ ir pilnīgi nekaitīga atmosfēras ozona slānim
Darbam ziemas sezonā - 10 ºC

Raksturojums:
- Vienmērīga putu struktūra
- Lieliskas iespējas izmantojot montāžas darbos
- Lieliska liptspēja ar visiem materiāliem, izņemot polietilēnu (PE) un polipropilēnu (PP), teflonu (PTFE)
- Labs siltuma un skaņas izolators
- Piemīt labas spraugu aizpildošās īpašības
- Lieliskas iespējas izmantojot montāžas darbos
- Sacietējot paliek stabila forma (nesaraujas un neizplēšas)

Soudafoam Genius Gun Winter -10°C

Datums: 15/04/23

Pielietošana:
- Durvju un logu montēšanai un izolācijai
- Tukšumu aizpildīšanai
- Skaņas izolācijas ekrānu izgatavošanai
- Cauruļu eju aizpildīšanai
- Izolācijas materiālu un dakstiņu nostiprināšanai
- Skaņas izolācijai motoros (dzinējos) un termoizolācijai dzesēšanas iekārtās

Krāsa un iepakojums:
Krāsa: šampanietis
Iepakojums: aerosola baloni 300, 500, 750 ml (netto)

Derīguma termiņš:
12 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā

Virsmas:
Visu materiālu virsmas (izņemot polietilēnu PE, polipropilēnu PP, teflonu PTFE)
Prasības virsmām: tīras, bez putekļiem, attaukotas

Uzklāšana:
- Balonu pirms lietošanas intensīvi sakratīt 20 sek., savienot trubiņu ar ventili un izlaist putas nospiežot palaidēju, turot balonu apgrieztā veidā ar apakšu uz augšu
- Aizpildīt spraugas ~ par 40%, jo turpināsies putu izplešanās
- Darba laikā periodiski turpiniet balona sakratīšanu
- Apkārtējās vides, darba temperatūra: -10ºC līdz +30ºC
- Attīrīšana: ar SOUDAL FOAM CLEANER pirms putu sacietēšanas

Drošības noteikumi:
Ievērojiet parastos darba drošības noteikumus
Sacietējušas putas noņemt tikai mehāniski
Nededzināt!

Piezīme:
Neaiztikt nesacietējušas putas. Sacietējušas putas nepieciešams aizsargāt no tieša UV starojuma, nokrāsojot tās vai pārklājot ar hermētiķi (piem., silikonu, poliuretānu, hibrīda polimēru vai akrilu)