SOUDAL

Tehniskās informācijas lapa

# AKRILA HERMĒTIĶIS

**Datums: 13/02/23** 

**Tehniskais raksturojums:**

| | |
|---|---|
| Bāze | 1-K-Akrila dispersija |
| Konsistence | Stabila tiksotropa pasta |
| Cietēšanas process | Fiziska izžūšana iztvaikojot ūdenim |
| Virsējās plēves izveidošanās* | 20 min. |
| Cietēšanas laiks* | Nav deklarēts |
| Blīvums (DIN 53479B) | 1.70 g/ml |
| Saraušanās (DIN 52451) | 15% |
| Temperatūras noturība | no -20°C līdz +80°C |
| Maksimālā pieļaujamā deformācija | 15% |
| Būvmateriālu klase (DIN 4102 Part 1) | B2 |

** Mērīts pie 20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids*

**Apraksts:**
Plastiski elastīgs, vienkomponenta, krāsojams, augstvērtīgas kvalitātes akrila dispersijas hermētiķis

**Raksturojums:**
- Vienkārša pielietojuma tehnoloģija
- Nesatur šķīdinātajus un silikonus
- Zema ūdens tvaiku caurlaidība
- Laika apstākļu un UV starojuma noturīgs
- Pēc sacietēšanas ūdensnoturīgs, saglabā sākotnējo krāsu
- Sacietējošo virsmu var krāsot
- Ļoti laba liptspēja ar dažādām porainām, mitrām uzsūcošām virsmām, cieto PVC, koku un anodēto alumīnija pārklājumu
- Pēc pilnīgas sacietēšanas ir ļoti labi savietojams ar krāsām saskaņā ar 52.452 DIN
- Apstrādājams ar apmetumu un derīgs tapešu līmēšanai

**Pielietošana:**
- Kustīgiem savienojumiem (kustības pakāpe līdz 15%)
- Šuvju hermētiķis – aizpildītājs betonā un apmetumā
- Porainu virsmu savienošana
- Durvju un logu rāmju hermetizācija akmens sienu ailēs
- Palodžu hermetizācija
- Šuvju hermetizācija starp kājlīstēm un grīdu
- Horizontālie savienojumi starp gāzbetona detaļām

**Krāsa un iepakojums:**
Krāsa: balta, pelēka, brūna, melna
Caurspīdīga akrila nepieciešamības gadījumā pieejams akrila dispersijas hermētiķis TRANSPACRYL

**Iepakojums:**
Kārtridži 280 ml, pēc pasūtījuma “desas” ekonomiskais iepakojums 600 ml

**SIA Soudal** **Rīga, Krustpils iela 12, 104. kab., LV-1073** **www.soudal.lv**
**Tel.: +371 67296536** soudal@soudal.lv

SOUDAL

Tehniskās informācijas lapa

# AKRILA HERMĒTIĶIS



**Derīguma termiņš:**
1 gads, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā, temp. +5ºC līdz +25ºC
**Sargāt no sala!**

**Virsmas:**
Materiāli: visas parastās porainās celtniecības virsmas
Prasības darba virsmām: sausas, tīras, bez putekļiem, attaukotas

Īpaši porainas virsmas apstrādāt ar grunti, kas veidota no 1 daļas ACRYRUB un 2 (divām) daļām ūdens

**Savienojumu izmēri:**
Platums min: 5 mm
Platums max: 20 mm
Dziļums min: 5 mm
Rekomendācija: dziļums = platums
! Lielākiem dziļumiem rekomendē izmantot PE (Polietilēna) bīvlejošās virves *SOUDAL FILL TAPE*, lai izvairītos no trīspusējās pielipšanas

**Uzklāšana:**
Ar atbilstošas pistoles palīdzību
Darba temperatūra: no +5°C līdz +30°C
Nestrādāt lietus un sarmas apstākļos
Attīrīšana: ar ūdeni tieši pēc uzklāšanas, mehāniski pēc sacietēšanas

**Piezīmes:**
- Nepielietot vietās, kas pakļautas pastāvīgai ūdens iedarbība
- Krāsojams ar vairumu krāsām, tomēr ieteicams veikt iepriekšēju testēšanu par produkta savienojamību ar doto krāsu
- Ūdens noturīgs Acryrub kļūst 60 min. pēc uzklāšanas
- Cietēšanas process pagarinās pie zemām temperatūrām vai paaugstināta gaisa mitruma

**SIA Soudal** **Rīga, Krustpils iela 12, 104. kab., LV-1073** **www.soudal.lv**
**Tel.: +371 67296536** soudal@soudal.lv