Tehnisko Datu Lapa

Transpacryl

Produkta apraksts



Transpacryl ir augstas kvalitātes caurspīdīgs, plasto-elastīgs vienkomponentu savienojumu hermētiķis, kura pamatā ir akrila dispersijas.

Īpašības

- Caurspīdīgs pēc žāvēšanas
- Laba saķere ar daudziem porainiem materiāliem
- Laba saķere ar anodētu alumīniju
- Pēc sacietēšanas var krāsot

Pielietojums

- Plaisu aizpildīšana betonā un apmetumā.
- Šuves ar kustībām līdz maks. 15%
- Savienojuma šuves būvniecības nozarē.
- Šuves uz palodzēm, starp cokoliem un sienām, starp mūri, ...

Specifikācija

Bāze	Akrila dispersija
Saderība ar substrātu	Pasta
Cietēšana (polimerizēšanās)	Fiziska izžūšana
Plēvītes veidošanās	ca. 30 minūtes
Blīvums	ca. 1.06 g/ml
Maksimāli pieļaujamā deformācija	15 %
Rukums pēc sacietēšanas	ca. 30%
Lietošanas temperatūra	+5°C → +30°C
Temperatūras izturība	-20°C → +80°C

Zemsvītras piezīme: plēvītes veidošanās laiks un cietēšanas ātrums var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida.

Substrāti

- Substrāta stāvoklis
  Virsmai jābūt: stingrs, tīrs, sauss, bez putekļiem un taukiem.
- Virsmas sagatavošana
  Ļoti porainas virsmas jāgruntē ar atšķaidītu Transpacryl (1 daļa Transpacryl + 2 daļas ūdens).
- Substrātu veidi
  Transpacryl ir laba saķere ar šādām pamatnēm: visi bieži sastopamie porainie celtniecības substrāti, anodēts alumīnijs, keramikas flīzes. Transpacryl nav labas saķeres vai nav piemērots bitumena substrātiem, stikls, Metālu korodēšana. Mēs iesakām iepriekšēju saķeres un saderības testu uz katras virsmas.

Lietošanas metode

- Lietošanas metode
  Neuzklājiet, ja cietināšanas procesā ir nenovēršams lietus vai sals.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com info@soudal.lv

Transpacryl

- Aplikācijas rīki
  Uzklājiet Transpacryl ar manuālu vai pneimatisku kausēšanas pistoli.
- Tīrīšanas metode
  Pirms sacietēšanas Transpacryl no substrātiem un instrumentiem var noņemt ar ūdeni.
- Nobeiguma apdare
  Apdare ar mitru lāpstiņu vai ķelli nodrošina visvienmērīgākos rezultātus.
- Remonts
  Remonts: ar to pašu produktu.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķetes un materiālu drošības datu lapu.

Iepakošana/loģistika

Krāsa: Lūdzu, skatiet produktu katalogu, Soudal tīmekļa vietni vai sazinieties ar Soudal pārstāvi.
Lepakojums: Lūdzu, skatiet produktu katalogu, Soudal tīmekļa vietni vai sazinieties ar Soudal pārstāvi.
Derīguma termiņš: 12 mēneši neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā uzglabāšanas vietā temperatūrā no +5°C līdz +25°C., Aizsargājiet pret salu.

Šuves izmēri

- Minimālais platums savienojumiem: 5 mm
  Max. platums savienojumiem: 10 mm
  Min. dziļums savienojumiem: 5 mm
  Ieteikums blīvēšanas darbi: savienojuma platums = locītavas dziļums.

Piezīmes

- Nav piemērots akvāriju savienošanai.
- Nelietojiet vietās, kur ir iespējama nepārtraukta iegremdēšana ūdenī.
- Krāsojams ar lielāko daļu krāsu.
- Krāsai jābūt pietiekami elastīgai, lai to varētu uzklāt uz plastiski elastīga hermētiķa.
- Ņemot vērā pieejamo krāsu lielo dažādību, pirms uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.
- Īss kontakts ar ūdeni (24 stundas) izraisa nelielu apduļķošanos. Pēc ilgstošas ūdens iedarbības (14 dienas) produkts atkal kļūs balts un mehāniskās īpašības samazināsies.

šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Tam ir vispārīgs raksturs, un tas neuzliek nekādu atbildību. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Ražotājs patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com info@soudal.lv