SOUDAL

Tehnisko Datu Lapa

MS-20PLUS

Produkta apraksts

MS-20PLUS ir augsta elastīga, šķīdinātāja un ūdeni nesaturoša, universāla parketa līme. Piemērots inženierijas un cieta parketa ar zobu un rievu savienošanai uz piemērotām iekštelpu pamatnēm.



Īpašības

- Elastīgs
- Ļoti zema emisija, EC1+ sertificēts
- Gatavs lietošanai
- Bez šķīdinātājiem
- Bez izocianātiem
- Nesatur ūdeni
- Viegli lietojams ar instrumentiem
- Piemērots zemgrīdas apsildei
- Elastīga līme saskaņā ar ISO17178

Pielietojums

- MS-20PLUS ir parketa līme, kas piemērota gan līmētā, gan masīvkoka parketa savienošanai ar spundes un gropes savienojumu.
- Ciets parkets ar maksimālo platumu 160 mm un minimālu biezumu 14 mm
- Līmētais parkets ar maksimālo platumu 240 mm un minimālo biezumu 14 mm

Specifikācija

Bāze		Silāna terminēts SMX polimērs
Saderība ar substrātu		Pasta
Cietēšana (polimerizēšanās)		Ķīmiskā apstrāde
Blīvums		ca. 1,73 g/ml
Atvērtais laiks		25 - 30 minūtes
Var noslogot pēc		Vismaz 8 stundas
Patēriņš		Atkarībā no virsmas un ķelles | Kelle B3: 750 - 1000 g/m² | Kelle B11: 1000 - 1400 g/m²
Bīdes noturība	ISO 17178	Vismaz 1,00 N/mm²
Slaiduma koeficients		Masīvs parkets: līdz 11,4 | Daudzslāņu parkets: līdz 17,1
Lietošanas temperatūra		15°C - 25°C
Temperatūras izturība		-40°C → +90°C
Krāsojams pēc		Vismaz 24 stundas
Slīpējams pēc		Vismaz 24 stundas
Regulējams līdz		25 - 30 minūtes

Zemsvītras piezīme: iztvaikošanas laiks, atvērtais laiks un sacietēšanas ātrums var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un substrātu veida.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com info@soudal.lv

MS-20PLUS

Substrāti

- Substrāta stāvoklis
  MS-20PLUS ir jāuzklāj uz stingras, tīras, pastāvīgi sausas, no putekļiem un taukiem brīvas virsmas, kurai nav ne vaļīgu daļu, krāsas, vaska, eļļas vai citu piesārņotāju. Nelīdzenumus, piemēram, veci līmes atlikumi un citi komponenti var ietekmēt saķeri. To vēlams noņemt mehāniski, piemēram, ar slīpēšanu vai smilšu strūklu. Vēlams noņemt betona virsmas, kas nav pietiekami izturīgas.
- Virsmas sagatavošana
  Pirms parketa uzstādīšanas substrāts jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas ir piemērots. Pārbaudiet mitruma saturu visā substrāta biezumā ar karbīda vai elektrisko higrometru. Ņemiet vērā, ka elektriskais higrometrs uzrāda tikai indikatīvas vērtības. Mitruma saturam jāatbilst grīdas ražotāja ieteikumam (parasti maks. 2 % smilšu cementa substrātiem un maks. 0,5 % anhidrītam, mērot ar karbīda higrometru. Substrātiem ar zemgrīdas apsildi vērtības ir attiecīgi maks. 1,5 % un 0,3 %). Gludām virsmām, piemēram, anhidrītam, jābūt raupjām, un, ja nepieciešams, jānoņem augšējais slānis.
- Substrātu veidi
  poraini substrāti, piemēram, betons un koks Parketa grīdas segumam jābūt aklimatizētam vairākas dienas vietā, kur to paredzēts uzstādīt. Atstājiet parketu oriģinālajā iepakojumā līdz uzstādīšanai, lai izvairītos no deformācijas. Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai koksnes mitruma saturs ir tāds, kā ieteicis piegādātājs (parasti 9 % +/- 2 %). Ja koksnes mitrums ir lielāks par 11 %, uzstādīšana nav ieteicama. Atstājiet 1 līdz 1,5 cm atstarpi ap ieklātā parketa perimetru, ieskaitot visas kolonnas vai konstrukcijas, šķērso grīdu. Mēs iesakām iepriekšēju saķeres pārbaudi jebkuram substrātam.

Lietošanas metode

- Lietošanas metode
  MS-20PLUS pirms uzklāšanas aklimatizē istabas temperatūrā. Uz virsmas uzklājiet līmi, izmantojot Soudal robaino ķelli B11. Nelietojiet uz virsmas vairāk, nekā var pārklāt ar parketu 25 - 30 minūtes ietvaros. Bīdiet parketu uz līmes slāņa un piesitiet vietā vai sablīvējiet ar gumijas āmuru. Lai nodrošinātu parketa saķeri, ir nepieciešams vismaz 80% kontakta pārklājums. Ja nepieciešams, ielādējiet parketu ar svaru. Pagaidiet Vismaz 24 stundas pirms parketa slīpēšanas un pabeigšanas.
- Tīrīšanas metode
  MS-20PLUS pirms sacietēšanas no instrumentiem un materiāla var notīrīt ar Soudal Adhesive Remover, Soudal Swipex Wipes vai balto spirtu. Sacietējušu produktu var noņemt tikai mehāniski.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķetes un materiālu drošības datu lapu.

Iepakošana/loģistika

Lepakojums: Pieejami dažādi izmēri. Lūdzu, skatiet produktu katalogu, Soudal tīmekļa vietni vai sazinieties ar Soudal pārstāvi.
Derīguma termiņš: Spaiņi: 9 mēneši neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā uzglabāšanas vietā temperatūrā no +5°C līdz +25°C., Alumīnija maisiņš kartona kastē/kausā: 18 mēneši neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā uzglabāšanas vietā temperatūrā no +5°C līdz +25°C.

Piezīmes

- Substrāta minimālajai temperatūrai jābūt vismaz 15 °C.
- Neuzklājiet līmi, ja relatīvais mitrums ir lielāks par 75 %.
- Nekad neuzstādiet grīdas segumu uz substrāta, kurā ir pārāk daudz mitruma, vai uz substrātiem ar augstāku mitruma vērtību, nekā ieteicis koksnes piegādātājs.
- Nekad neuzstādiet pārāk sausu koksni (< 7 % mitrums). Tā var izplesties augstākā mitrumā un radīt bojājumus.
- Neuzstādiet, ja zonas sienas un griesti nav sausi (piemēram, pēc apmešanas vai krāsošanas utt.).
- MS-20PLUS nedrīkst atšķaidīt.
- Nekad nelietojiet uz substrāta, kas nav aizsargāts pret mitruma palielināšanos. Ja nepieciešams, uzklājiet mitruma blīvētāju, piemēram, Soudal EPR-31P Epoxy seal.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com **info@soudal.lv**

MS-20PLUS

šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Tam ir vispārīgs raksturs, un tas neuzliek nekādu atbildību. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Ražotājs patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com **info@soudal.lv**