Tehnisko Datu Lapa

Polyfiber

Produkta apraksts

Polyfiber ir poliestera tepe uz nepiesātināto poliestera sveķu bāzes, kas pastiprināta ar stikla šķiedrām. Jāsajauc ar benzoilperoksīda cietinātāju.

Īpašības



- Divu komponentu sistēma
- Ļoti viegli uzklājams
- Ātra sacietēšana
- Pēc tam ātri jāapstrādā (slīpēšana, ...)
- Ilgstoša saķere

Pielietojums

- Rūsas saēstu detaļu un mazu caurumu pastiprināšana metālā un poliesterā.
- Sarūsējušu detaļu nomaiņa vai pastiprināšana.
- Nelielu caurumu un iespiedumu remonts automašīnas virsbūves detaļās.
- Lielāku bojājumu novēršana laivām, sērfošanas dēļiem, ...

Specifikācija

Bāze	Amīna iepriekš cietināti nepiesātinātie poliestera sveķi
Saderība ar substrātu	Pasta
Cietēšana (polimerizēšanās)	Ķīmiskā apstrāde
Blīvums	ca. 1,86 g/ml
Atvērtais laiks	ca. 5 minūtes
Cietība	ca. 75 Shore D
Lietošanas temperatūra	+10°C → +25°C
Temperatūras izturība	-30°C → +115°C
Slīpējams pēc	ca. 20 minūtes

Zemsvītras piezīme: plēvītes veidošanās laiks un cietēšanas ātrums var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida.

Substrāti

- Substrāta stāvoklis
  Virsmai jābūt: stingrs, tīrs, sauss, bez putekļiem un taukiem.
- Virsmas sagatavošana
  Noņemiet rūsu. Gludas virsmas raupja slīpēšana uzlabo saķeri.
- Substrātu veidi
  Polyfiber ir saderīgs ar šādiem substrātiem: metāli, poliesteris, stikla šķiedra, Uc.. Mēs iesakām iepriekšēju saķeres un saderības testu uz katras virsmas.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com info@soudal.lv

Polyfiber

Lietošanas metode

- Lietošanas metode
  Sajauciet 2% B komponenta ar A komponentu. Nodrošiniet rūpīgu sajaukšanu, lai iegūtu viendabīgu maisījumu. Nejauciet vairāk par produkta daudzumu, ko var uzklāt 5 minūtes robežās. Uzklājiet sajaukto produktu ar lāpstiņu plānā kārtā uz virsmas. Ja nepieciešams, uzklājiet pildvielu vairākos slāņos. Špakteli var slīpēt pēc 20 līdz 30 minūtes atkarībā no temperatūras. Pēc sacietēšanas var turpināt remontu (slīpēšana, krāsošana utt.). Pirms krāsošanas vai krāsošanas pabeidziet ar Metal Plastic Standard vai Metal Plastic Extra Fine slāni.
- Tīrīšanas metode
  Notīriet ar acetonu.
- Remonts
  Remonts: ar to pašu produktu.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķetes un materiālu drošības datu lapu.
Izmantojiet tikai labi vēdināmās vietās.
Bīstami! Ievērojiet piesardzības pasākumus lietošanai.

Iepakošana/loģistika

Krāsa: Lūdzu, skatiet produktu katalogu, Soudal tīmekļa vietni vai sazinieties ar Soudal pārstāvi.
Lepakojums: Lūdzu, skatiet produktu katalogu, Soudal tīmekļa vietni vai sazinieties ar Soudal pārstāvi.
Derīguma termiņš: 12 mēneši neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā uzglabāšanas vietā temperatūrā no +5°C līdz +25°C.

šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Tam ir vispārīgs raksturs, un tas neuzliek nekādu atbildību. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Ražotājs patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com **info@soudal.lv**