Tehnisko Datu Lapa

Butyband

Produkta apraksts

Butyband ir pilnas virsmas, pašlīmējoša blīvējuma lente, kuras pamatā ir augstas kvalitātes butilgumija ar PET pastiprināta alumīnija aizsargslāni, kas izstrādāta tvaika, gaisa un ūdensnecaurlaidīgiem savienojumiem.



Īpašības

- Izturīgs pret pārraušanu
- Tvaika necaurlaidīgs
- Hermētisks
- Ūdensnecaurlaidīgs
- Pašhermetizācija
- Ļoti laba saķere ar daudziem materiāliem
- Ļoti laba saķere aukstā temperatūrā
- Laba izturība pret temperatūru
- Nav vertikālas plūsmas
- Laba izturība ultravioleto starojumu
- Aukstā uzklāšana (nav nepieciešama papildu līme)
- Viegla uzstādīšana, viegla locīšana stūros
- Nav žāvēšanas laika, nekavējoties turpiniet strādāt
- Bez šķīdinātājiem

Pielietojums

- Tvaikus, gaisu un ūdeni necaurlaidīgi savienojumi.
- (Savienojuma) savienojumu blīvēšana ap logiem un durvīm.
- Blīvēšanas un savienošanas materiāli, piemēram, stikls, tērauds, organiskais stikls, polikarbonāts, koks, alumīnijs, PVC.
- Konservatoriju, lieveņu, noteku, cauruļvadu, kanālu, nojumju, jumtu, skursteņu, jumta logu, gaismas kupolu blīvēšana, ...

Specifikācija

Materiāls		Alumīnijs – PET
Līmes slānis		Butyl Rubber
Atdalāma starplika		Siliconized foil
Ugunsreakcijas klase	EN 13501-1	E (normāla uzliesmojamība)
Stiepes izturība (garenvirzienā)	EN 12311-1	185 N/50mm
Stiepes izturība (šķērsvirzienā)	EN 12311-1	200 N/50mm
Pagarinājums līdz pārrāvumam (garenvirzienā)	EN 12311-1	10 %
Pagarinājums līdz pārrāvumam (šķērsvirzienā)	EN 12311-1	20 %
180° virsmas saķere	ASTM D1000	22 N/cm
Pārbaudīt saķeri	ASTM D2979	7.2 N
Ūdens tvaiku difūzijas pretestības koeficients (μ)	EN 1931	2720000
Lietošanas temperatūra		0°C → +40°C

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com info@soudal.lv

Butyband

Temperatūras izturība	-30°C → +90°C

Zemsvītras piezīme: Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un substrātu veida.

Substrāti

- Substrāta stāvoklis
  Virsmai jābūt: stingrs, tīrs, sauss, bez putekļiem un taukiem. Pārliecinieties, ka uz virsmas nav sala vai kondensāta.
- Virsmas sagatavošana
  Uz ļoti absorbējošām virsmām virsma jāapstrādā ar grunti. Ieteicams veikt iepriekšēju adhēzijas testu katram substrātam.
- Substrātu veidi
  Butyband ir laba saķere ar šādām pamatnēm: visi parastie celtniecības substrāti.

Lietošanas metode

- Lietošanas metode
  Vienmērīgi noņemiet aizsargplēvi un stingri piespiediet visā garumā. Ja iespējams, izmantojiet piespiedējveltnīti. To darot, izvairieties no krokām (= iespējamā noplūde). Izvairieties no gaisa burbuļu iekļūšanas starp lenti un pamatni. Savienojot divas lentes, izmantojiet vismaz 5 cm pārklājumu.
- Tīrīšanas metode
  Līmes atlikumus var noņemt ar Soudal Remover CT vai Soudal Surface Cleaner.
- Remonts
  Remonts: ar to pašu produktu.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķetes un materiālu drošības datu lapu.

Iepakošana/loģistika

Krāsa: Alu, svins
Lepakojums: rullis
Garums (m): 10
Platums (mm): 50, 75, 100, 150, 225, 300
Biezums (mm): 0.6
Derīguma termiņš: 3 gadi neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā uzglabāšanas vietā temperatūrā no +5 °C līdz +40 °C., Uzglabāšana virs +50 °C var radīt grūtības atbrīvot starplikas noņemšanu., Produktu neietekmē sals.

Piezīmes

- Nelietojiet uz sasalušām virsmām vai virsmām, uz kurām ir kondensāts.
- Piemērotais spiediens, nevis spiediena ilgums noteiks saites galīgo stiprību.

šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Tam ir vispārīgs raksturs, un tas neuzliek nekādu atbildību. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Ražotājs patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com **info@soudal.lv**