

## Soudafoam Professional 60 Click & Fix Vasaras Montāzas Putas Pistolei Click & Fix

Datums: 17/02/2013

Lapasuse: 1 no 2

**Tehniskais raksturojums:**

Bāze	Poliuretāns
Konsistence	Stabilas putas
Cietēšanas process	Mitruma iedarbībā
Viršējās plēves izveidošanās* (20°C / 65% )	8 min.
Izžūšanas laiks* (20°C/ 65%)	20 – 25 min.
Sacietēšanas laiks (20°C/ 65%)	1 stunda 30 mm
Izejošais daudzums	Brīvi izplešoties 1 litrs veido 38 - 42 litrus sacietējušu putu (pie +20°C/60%)
Vēlāka izplešanās pēc sacietēšanas	Nav
Saraušanās	Nav
Putu struktūra	70 – 80% aizvērtu poru
Blīvums	~ 25 kg/m <sup>3</sup> (pēc pilnīgas sacietēšanas)
Temperatūras noturība	- 40°C līdz +90°C
Svaigu putu raksturs	Tiksotropas
Ugunsnoturības klase (DIN 4102 / 2)	B3
Termiskās izolācijas koeficients (DIN 52612)	0.032 W/mK
Nobīdes izturība (DIN 53427)	0.17 N/mm <sup>2</sup>
Spiedes izturība (DIN 53421)	0.3 N/mm <sup>2</sup>
Lieces izturība (DIN 53423)	0.7 N/mm <sup>2</sup>
Ūdens absorbcija (DIN 53429)	1% tilpuma (DIN 53429)

\* Atkarīgs no apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, temperatūras, mitruma, pamatnes u.c.

**Apraksts:**

Lietošanai gatavas, vienkomponta, poliuretāna montāžas putas aerosola balonā, kas izplešas reaģējot ar apkārtējo vidi. Gāze "propellants" nesatur freonu tādēļ ir pilnīgi nekaitīga atmosfēras ozona slānim. Putu balons aprīkots ar unikālu pistoles stiprinājuma adapteri CLICK & FIX - maksimālai lietošanas ērtībai. Lai savienotu pistoli ar balonu, tā jāpagriež tikai ¼ apgrieziena, kas garantē pilnīgu un ļoti ātru pistoles un balona savienošanu, ievērojami samazinot putu noplūdi savienošanas laikā.

**Raksturojums:**

- Vienmērīga putu struktūra
- Lieliskas iespējas izmantojot montāžas darbos

- Lieliska liptspēja ar visiem materiāliem, izņemot polietilēnu (PE) un polipropilēnu (PP), teflonu (PTFE)
- Labs siltuma un skaņas izolators
- Piemīt labas spraugu aizpildošās īpašības
- Lieliskas iespējas izmantojot montāžas darbos
- Sacietējot paliek stabila forma (nesaraujas un neizplēšas)

**Pielietošana:**

- Durvju un logu montēšanai un izolācijai
- Tukšumu aizpildīšanai
- Tukšumu aizpildīšanai jumtu konstrukcijās
- Skaņas izolācijas ekrānu izgatavošanai
- Cauruļu eju aizpildīšanai
- Izolācijas materiālu un dakstiņu nostiprināšanai

---

# SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60 CLICK & FIX VASARAS MONTĀZAS PUTAS PISTOLEI CLICK & FIX

**Datums: 17/02/2013**

**Lapaspuše: 2 no 2**

---

- Skaņas izolācijai motoros (dzinējos) un termoizolācijai dzesēšanas iekārtās

#### **Krāsa un iepakojums:**

Krāsa: šampanietis

Iepakojums: aerosola baloni 750 ml (netto)

#### **Derīguma termiņš:**

12 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā

#### **Virsmas:**

Visu materiālu virsmas (izņemot polietilēnu PE, polipropilēnu PP, teflonu PTFE)

Prasības virsmām: tīras, bez putekļiem, attaukotas

#### **Uzklāšana:**

- Balonu pirms lietošanas intensīvi sakratīt 20 sek., savienot pistoli ar ventili, jāpagriež tikai ¼ apgrieziena, un izlaist putas, nospiežot palaidēju, turot balonu apgrieztā veidā ar apakšu uz augšu
- Pirms uzklāšanas virsmas nedaudz samitrināt

- Aizpildīt spaugas ~ par 65%, jo turpināsies putu izplešanās
- Darba laikā periodiski turpiniet balona sakratīšanu
- Ja nepieciešama vēl vienas kārtas uzklāšana – atkārtojiet samitrināšanu
- Apkārtējās vides, darba temperatūra: +5°C līdz +30°C (rekomendējamā temp. +20°C līdz +25°C, pie relat. gaisa mitruma 65%)
- Attīrīšana: ar SOUDAL FOAM CLEANER pirms putu sacietēšanas

#### **Drošības noteikumi:**

levērojiet parastos darba drošības noteikumus  
Sacietējušas putas noņemt tikai mehāniski  
Nededzināt!

#### **Piezīme:**

Neaiztikt nesacietējušas putas. Sacietējušas putas nepieciešams aizsargāt no tieša UV starojuma, nokrāsojot tās vai pārklājot ar hermētiķi (piem., silikonu, poliuretānu, hibrīda polimēru vai akrilu)