

Antigravel

Revīzijas datums: 18/10/2022

Lapa 1 no 2

Specifikācija

Bāze	Šķīdinātāju saturošs sintētisko sveķu un gumiju maisījums
Konsistence	Tiksotropisks šķidrums
Cietēšana (polimerizēšanās)	Fiziska izžūšana
Blīvums	Ca. 1,02 g/ml
Viskozitāte (Brookfield)	Ca. 48.000 mPa.s
Kopējais sausnas saturs	Ca. 50 %
Laiks bez saķeres	Apm. 45 min
Žūšanas laiks (23 °C un 50 % relatīvais mitrums)	Apm. 2h
Patēriņš*	Apm. 0,7 kg/m ²
Temperatūras izturība**	-25 °C → 80 °C

* Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida. ** Šī informācija attiecas uz pilnībā polimerizējušos produktu.

Produkta apraksts

Antigravel veido aizsargslāni pret rūsū, sāļš un smilšu maisījumu un akmeņiem.

Īpašības

- Kad tas ir sauss, nodrošina izturīgu elastīgu plēvi, kas ir lieliski izturīga pret grants segumu
- Nesatur ne bitumenu, ne asfaltu
- Var krāsot vai izsmidzināt.
- Sauso slāni neietekmē ne ūdens, ne šķīdinātāji

Pielietojums

- Aizsargā automašīnas virsbūves apakšējos sānus pret akmeņiem un koroziju.
- Plēve arī lielā mērā absorbē troksni un vibrāciju.
- Līdzeklis pret granti zem automašīnu atdurstieņiem un sānu paneļiem.
- Pretrezonanses produkts riteņu arkās un automašīnu apakšpusēs.

Iepakojums

Krāsa: melns, pelēks, balts
Iepakojums: 1 kg kārbā

Derīguma termiņš

2 gadi neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā uzglabāšanas vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C.

Substrāti

Substrāti: metāli

Daba: stingrs, tīrs, sauss, bez putekļiem un taukiem.

Virsmas sagatavošana: Noņemiet rūsū. Gludas virsmas raupja slīpēšana uzlabo saķeri.

Mēs iesakām iepriekšēju saķeres pārbaudi jebkuram substrātam.

Lietošanas metode

Pārliecinieties, ka automašīnas apakšpuse ir pilnībā sausa, tīra un bez taukiem. Pārklājiet daļas, kurām nav nepieciešama apstrāde. Kratiert tvertni vismaz 20 sekundes. Antigravel var uzklāt ar rullīti vai otu, bet vislabāk izsmidzināt neatšķaidītu ar pneimatisku pistoli vai vakuuma pistoli (ieteicamais izsmidzināšanas spiediens: 4 bāri un sprauslas atvērums 2–4 mm).

Tīrīšana: acetons Pēc sacietēšanas var noņemt tikai mehāniski.

Remonts: Ar to pašu materiālu.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Izmantojiet tikai labi vēdināmās vietās. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķetes un materiālu drošības datu lapu.

Bīstami! Ievērojiet piesardzības pasākumus lietošanai.

Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Antigravel

Revīzijas datums: 18/10/2022

Lapa 2 no 2

Piezīmes

- Ņemot vērā pieejamo krāsu lielo dažādību, pirms uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.

Atbildība

Šīs tehnisko datu lapas saturs ir testu, uzraudzības un pieredzes rezultāts. Tam ir vispārīgs raksturs, un tas neuzliek nekādu atbildību. Lietotāja pienākums ir ar pārbaudēm noteikt, vai produkts ir piemērots paredzētajam mērķim.

Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.