

## Primer 100

Revīzijas datums: 4/01/2023

Lapa 1 no 1

### Specifikācija

|  |  |
|--|--|
| Bāze   | Poliuretāns                                  |
| Konsistence                                      | Šķidrums                                     |
| Cietēšana (polimerizēšanās)                      | Fiziska izžūšana un reakcija ar mitrumu      |
| Blīvums  | 1,03 g/ml                                    |
| Uzliesmošanas punkts                             | 24 °C  |
| Žūšanas laiks (23 °C un 50 % relatīvais mitrums) | Apt. 60 min (20 °C/ 65 % relatīvais mitrums) |
| Patēriņš*  | Apm. 5 m <sup>2</sup> /L                     |
| Lietošanas temperatūra                           | 5 °C → 25 °C                                 |

\* Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida. \*\* Šī informācija attiecas uz pilnībā polimerizējušos produktu.

### Produkta apraksts

Primer 100 ir universāla poliuretāna grunts, porainām virsmām.

### Īpašības

- Plāns šķidrums, viegli uzklājams
- Piemērots visiem profesionālajiem hermētiķiem, kuru pamatā ir poliuretāns, polisulfīds un MS polimēri

### Pielietojums

- Visas porainās virsmas.
- Kompensācijas šuvju puses.
- Porainu materiālu šuvju puses ar paaugstinātu ūdens spiedienu.

### Iepakojums

*Krāsa:* caurspīdīgs

*Iepakojums:* 500 ml alumīnija folijas kārbā

### Derīguma termiņš

12 mēneši neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā uzglabāšanas vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C. Aizsargājiet pret salu.

### Substrāti

*Substrāti:* visi bieži sastopamie porainie celtniecības substrāti

*Daba:* stingrs, tīrs, sauss, bez putekļiem un taukiem.

### Lietošanas metode

Ieteikums: pēc uzklāšanas vismaz 1 un ne vairāk kā 4 stundas gaidīšanas laika pirms

jebkura šuvju hermētiķa uzklāšanas.

*Lietošanas metode:* Uzklājiet ar otu vai rullīti vienā pilnā pārklājuma slānī.

*Tīrīšana:* Ar vaišpirtu uzreiz pēc lietošanas (nav sacietējis).

### Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Vienmēr valkājiet cimdus un aizsargbrilles. Bīstami! Ievērojiet piesardzības pasākumus lietošanai.

### Piezīmes

- Ja pirms uzklāšanas ir pagājis maksimālais gaidīšanas laiks, uzklājiet jaunu Primer 100 slāni.
- Ja produkts tiek uzglabāts augstākā temperatūrā (> 25 °C), iespējams, ka produkts kļūst nelietojams pirms noteiktā termiņa.

### Atbildība

Šīs tehnisko datu lapas saturs ir testu, uzraudzības un pieredzes rezultāts. Tam ir vispārīgs raksturs, un tas neuzliek nekādu atbildību. Lietotāja pienākums ir ar pārbaudēm noteikt, vai produkts ir piemērots paredzētajam mērķim.

Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.