

Cement Repair Express

Revīzijas datums: 18/10/2022

Lapa 1 no 2

Specifikācija

Bāze	Akrila dispersija
Konsistence	Pasta
Cietēšana (polimerizēšanās)	Fiziska izžūšana
Plēvītes veidošanās laiks* (23 °C/50 % relatīvais mitrums)	Ca. 30 min
Blīvums	Ca. 1,67 g/ml
Temperatūras izturība**	-20 °C → 80 °C
Lietošanas temperatūra	5 °C → 30 °C
Saraušanās	Bez saraušanās

* Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida. ** Šī informācija attiecas uz pilnībā polimerizējušos produktus.

Produkta apraksts

Cement Repair Express ir augstas kvalitātes pildviela ar granulētu struktūru, lai viegli un bez saraušanās novērstu plaisas un salabotu šuves betonā.

Īpašības

- Ļoti laba saķere ar daudzām minerālu virsmām iekšējās un ārpus telpām.
- Ļoti ātra sacietēšana
- Nesaraujas
- Krāsojams (pēc dažām stundām atkarībā no uzklātā materiāla daudzuma)

Pielietojums

- Caurumu un plaisu labošanai betonā un cementā
- Šuvju remontam ķieģeļu mūrī
- Bojājumu novēršana, piem., betona kāpnēm.

Iepakojums

Krāsa: cementa pelēks

Iepakojums: 290 ml kārtidžs, 300 ml kārtidžs

Derīguma termiņš

Vismaz 12 mēneši neatvērtā iepakojumā sausā vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C. Aizsargājiet pret salu.

Substrāti

Substrāti: visas bieži sastopamās porainās virsmas būvniecībā un renovācijā. Nav

piemērots bitumena materiāliem, stiklam, metālam, PE, PTFE un PP.

Daba: noslēdzamajiem substrātiem ir jābūt tīriem, sausiem un bez putekļiem.

Virsmas sagatavošana: Ļoti porainas virsmas jāgruntē ar atšķaidītu Cement Repair Express (1 daļa Cement Repair Express + 2 daļas ūdens).

Mēs iesakām veikt iepriekšēju adhēzijas pārbaudi uz katras virsmas.

Šuves izmēri

Statiskie savienojumi līdz 5 cm.

Lietošanas metode

Lietošanas metode: Pirms Cement Repair Express uzklāšanas noņemiet visas vaļīgās daļiņas. Uzklājiet hermētiku ar šuvju aizpildīšanas pistoli vai tepes nazi savienojumā vai plaisā. Apdare ar mitru lāpstiņu vai ķelli nodrošina visvienmērīgākos rezultātus. Lielām plaisām, statiskām šuvēm vai lieliem skrūvju caurumiem vēlams uzklāt 2 izstrādājuma slāņus. Atkarībā no pamatnes porainības uzklājiet otro produkta slāni pēc apt. 30 min. Tīrīšana: Pirms sacietēšanas Cement Repair Express no substrātiem un instrumentiem var noņemt ar ūdeni.

Nobeiguma apdare: ar mitru tepes nazi vai ķelli Remonts: Ar to pašu materiālu.

Veselības un drošības ieteikumi

Nemiet vērā parasto darba higiēnu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet iepakojumu.

Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējos eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Cement Repair Express

Revīzijas datums: 18/10/2022

Lapa 2 no 2

Piezīmes

- Nelietojiet vietās, kur ir iespējama nepārtraukta iegremdēšana ūdenī.
- Nav piemērots kompensācijas un dilatācijas šuvēm.

Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.