

NEITRĀLAIS SANITĀRAIS SILIKONS

Datums: 20/03/22

Lapaspuše: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Polisiloksāns
Konsistence	Stabila pasta
Cietēšanas process	Mitruma iedarbībā
Viršējās plēves izveidošanās* (20°C / 65%)	Apm. 5 min.
Cietēšanas laiks* (20 °C/ 65%)	2 mm /24 h
Cietība (DIN 53505)	25 ± 5 ShoreA
Blīvums (DIN 53479)	1.03 g/ml (caurspīdīgs) 1.25 g/ml (krāsains)
Elastīgā formas atgūšana	>80%
Maksimālā pieļaujamā deformācija	25%
Temperatūras noturība	no -60°C līdz +180°C
Elastības modulis 100%: (DIN 53504)	0.38 N/mm ²
Salīmēšanas spēks (DIN 53504)	1.6 N/mm ²
Attiecīgā stiepes izturība (DIN 53504)	800%

* Mērīts pie 20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Soudal– neitrāls sanitārs, augstas kvalitātes elastīgs vienkomponta hermētiķis, kas satur fungicīdus

Raksturojums:

- Stabils krāsojums, noturīgs pret UV starojumu
- Satur fungicīdus
- Pēc sacietēšanas paliek elastīgs
- Lieliska sasaiste ar lielāko daļu celtniecības materiāliem, kā arī ar sintētiskajiem materiāliem un akrilu
- Stiklošanas, savienojumu un apdares darbiem ar stiklu, emalju, PVC un citām virsmām

Pielietojums:

- Celtniecības un konstrukcijas šuvju aizdare
- Šuvju hermetizācijai starp poliakrilāta un polikarbonāta paneļiem
- Dažādiem savienojumiem virtuvēs, vannas istabās
- Šuvju aizdarei starp sienu un izlietni, akrila vannu, dušas kabīni
- Savienojumos neapkurināmas noliktavās, konteineros, gaisa kondicionēšanas sistēmās

Iepakojums un krāsa:

Iepakojums: kārtidži 280 ml

Pēc pasūtījuma “desas” ekonomiskais iepakojums 600 ml

Caurspīdīgs, balts. Citas krāsas pēc pasūtījuma

NEITRĀLAIS SANITĀRAIS SILIKONS

Datums: 20/03/22**Lapaspuše: 2 no 2**

Uzglabāšana:

1 gads, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā,
temp.no +5°C līdz +25°C

Virsmas:

Materiāli: visas parastās celtniecības un keramiskās materiālu virsmas, kā arī stikls
Prasības darba virsmām: sausas, tīras, attaukotas
Virsmas sagatavošana darbam: Porainas virsmas apstrādāt ar grunti SOUDAL PRIMER 150, gludas virsmas apstrādāt nav nepieciešams

Uzklāšana:

Ar atbilstošas pistoles palīdzību
Darba temperatūra: no +5°C līdz +30°C
Attīrīšana: ar vaiļspirtu tieši pēc uzklāšanas
Apdare: ar ziepjūdeni pirms virskārtas plēvītes izveidošanās

Savienojumu izmēri:

Platums min: 5mm
Platums max: 30 mm
Dziļums min: 5 mm
Rekomendācija: 2 x dziļums = platums

Drošības ieteikumi:

Ievērot parastos darba drošības noteikumus

Piezīmes:

Ķīmiski pilnībā neitrāls (Ph =7)
Nepielietot ar dabīgajiem akmeņiem (piem., marmors, granīts) un organisko stiklu. Šim nolūkam izmantot SILIRUB MA

Tehniskās normas un sertifikāti:

- Belgium: ATG 1808 (NIT 107)
- Rapport IANESCO 3812-label alimentaire for applications in food surroundings
- Rapport IANESCO 551, conformity to FDA
- CFR 21 §177.2600 (e)
- France: "Mastic Elastomère 1ère cat. Sans primaire sur verre, alu et béton (label SNJF)
- Germany: DIN 18540 Teil 2 – DIN 18545 Teil2
- Dichtstoffgruppe E
- United Kingdom: BS 5889 Type A
- USA: TTS 001543a Class A